

ELASTODEK 40 special mineral

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 3063/13

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	3063
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech. EN 13969:2004+A1:2007 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě. EN 13970:2004/A1:2006 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany.
3	VÝROBCE:	KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není relevantní
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ (EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004+A1:2007) System 3 (EN 13970:2004/A1:2006)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004+A1:2007 EN 13970:2004/A1:2006
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1023, 1391, 1301 Oznámený subjekt č. 1023 (ITC, a.s. Tř.Tomáše Bati 299, Zlín) provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0564 F/c

Prohlášení o vlastnostech

ELASTODEK 40 special mineral

3063/13

2021.02, ver. 1

1347, 1534

**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	System 3	
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému	System 4	
Vodotěsnost	≥ 200 kPa	System 2+	
Max. tahová síla (md/cd)	1100 / 800 N/50 mm ± 250	System 2+	EN 13707:2004
Tažnost (md/cd)	50 / 50 % ± 10	System 2+	+A2:2009
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 10 kg (metoda A)	System 2+	
Odolnost proti nárazu	≥ 900 mm (metoda A)	System 2+	EN 13969:2004
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	300 / 400 N ± 100	System 2+	+A1:2007
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	System 2+	EN 13970:2004
Pevnost spoje (smyková) (md/cd)	1100 / 600 N / 50 mm ± 200	System 2+	/A1:2006
Propustnost vodní páry - μ	25 000 ± 10%	System 3	
Trvanlivost			
Vodotěsnost	≥ 200 kPa		
Ohebnost / Stékavost	≤/≥ -20 / +90 °C	System 2+	
Propustnost vodní páry - μ	25 000 ± 50%		
Odolnost proti chemikáliím	NPD		
Nebezpečné látky	Pásy neobsahují nebezpečné látky		

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovanych vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jiří Šprinc
Funkce: technolog
Ve Svobodě n/Úpou dne:
10. 2. 2021

Jméno: Jakub Čech
Funkce: Člen představenstva
V Brně dne: 10. 2. 2021

Jméno: Andrej Šišolák
Funkce: předseda představenstva
V Brně dne: 10. 2. 2021





Konec informací vyžadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech

ELASTODEK 40 special mineral
3063/13
2021.02 , ver. 1
1347, 1534



06

KVK Parabit, a.s.,
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou

PoV č. 3063/13

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+A1:2007
EN 13970:2004/A1:2006

Oznámený subjekt 1023, 1391, 1301

Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě.
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany.

Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	BROOF (t1) – závisí na systému
Vodotěsnost	≥ 200 kPa
Max. tahová síla (md/cd)	1100 / 800 N/50 mm ± 250
Tažnost (md/cd)	50 / 50 % ± 10
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 10 kg (metoda A)
Odolnost proti nárazu	≥ 900 mm (metoda A)
Odolnost proti protrhávání (md/cd)	300 / 400 N ± 100
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C
Pevnost spoje (smyková) (md/cd)	1100 / 600 N / 50 mm ± 200
Propustnost vodní páry - μ	25 000 ± 10%
Trvanlivost	
Vodotěsnost	≥ 200 kPa
Ohebnost / Stékanost	≤/≥ -20 / +90 °C
Propustnost vodní páry - μ	25 000 ± 50%
Nebezpečné látky	Pásy neobsahují nebezpečné látky

<http://dop.sika.com>**Prohlášení o vlastnostech**

ELASTODEK 40 special mineral

3063/13

2021.02 , ver. 1

1347, 1534

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY (REACH)

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

KVK Parabit, a.s.
Nádražní 450
542 24 Svoboda nad
Úpou

www.kvkparabit.com

KVK Parabit, a.s.
Zbuzany 307
516 01 Rychnov nad
Kněžnou

www.kvkparabit.com

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno

<https://cze.sika.com>

Prohlášení o vlastnostech

ELASTODEK 40 special mineral

3063/13

2021.02 , ver. 1

1347, 1534