

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1472/13

Dle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebních výrobcích

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

1472

2. Typ, nebo sériové číslo:

BITAGIT 40 mineral

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13707:2004+A2:2009- Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva. Spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Případně mezilehlý pás.

EN 13969:2004/A1:2006 -Typ A Spodní stavba- jednovrstvý asfaltový pás proti zemní vlhkosti, vícevrstvých izolacích spodní stavby proti podpovrchové vodě

4. Jméno, firma, nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**KVK Parabit, a.s.,
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO 27537749 , DIČ CZ27537749
OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764**

5. **Výrobce nemá zástupce na trhu**

6. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

EN 13707:2004+A2:2009 systém **2+**

EN 13969:2004/A1:2006 systém **2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámené subjekty:

ITC Zlín, číslo notifikované osoby 1023, č. osvědčení: 1023-CPR-0564 F

PAVUS a.s. AO 216. č. 513115-1/Z220130277 (B_{ROOF}(t1))

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení

nevztahuje se

9.

EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-	
EN 1848-1	Délka a šířka pásu	\geq	7,5 x 1,0	m	
EN 1848-1	Přímost	\leq	15	mm/7,5 m	
EN 1849-1	Tloušťka	$\pm 0,2$	4,0	mm	
EN 12311-1	Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	500 / 350	N/50 mm	
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 2	4 / 4	%	
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dířka hřebíku) podélná/příčná	± 30	80 / 80	N	
EN 12317-1	Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná	± 100	400/300	N/50 mm	
EN 12730	Odolnost proti statickému zatížení metoda A	\geq	5	kg	
EN 12691	Odolnost proti nárazu metoda A	\geq	900	mm	
EN 1928	Vodotěsnost	\geq	200	kPa	
EN 1931	Propustnost vodních par μ	-	NPD (20000)	μ	
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	\leq	0	$^{\circ}\text{C}$	
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	\geq	70	$^{\circ}\text{C}$	
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	Třída E	-	
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru / systém	-	*)	-	
EN 1296	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stékvost	\leq/\geq	0 / 70	$^{\circ}\text{C}$
		Vodotěsnost	\geq	200	kPa

*) v závislosti na střešním systému

Pásy neobsahují nebezpečné látky

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Miroslav Konečný
Obchodní ředitel
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.4.2014: