

R 330H

LEHKÝ PÁS

Účel použití	EN 13707:2004+A2:2009 Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva <u>2+</u>	Separáční asfaltový pás, nebo provizorní krytina na dřevěném bednění.
	EN 13859-1:2010 Skládané střešní krytiny <u>3</u>	Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	Jemnozrnný posyp Strojní hadrová H (nasáková) 330g/m ² Oxidovaný Jemnozrnný posyp
Teplota zpracování	Od +5 °C	Minimální teplota ovzduší i asfaltového pásu
Způsob použití	Pás se volně pokládá a následně přibíjí lepenkovými hřebíky. Pás je obvykle kotvený i přes latě. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.	
Doprava a skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Balení	role 1 m x 10 m	v počtu 30 ks na nevratné paletě 800 x 1200 mm

Zkušební metoda	Charakteristika	Tolerance	Vlastnosti	Jednotky
EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-
EN 1848-1	Šířka x délka pásu	≥	1,0 x 10	m
EN 1848-1	Přímost	≤	20	mm/10 m
EN 1849-1	Tloušťka	± 0,3	1,9	mm
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná	± 100	300 / 250	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 1	2 / 2	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dířka hřebíku) podélná/příčná	± 30	80 / 80	N
EN 1928	Vodotěsnost	≥	100	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ	-	NPD (20 000)	μ
EN 13111	Propustnost vody	-	NPD	-
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	≤	0	°C
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	≥	70	°C
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	NPD	-
EN 1296	Umělé stárnutí			
	Propustnost vody	-	NPD	-
	Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	300 / 250	N/50 mm
	Tažnost podélná/příčná	± 1	2 / 2	%

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969

Asfaltové pásy neobsahují nebezpečné látky.

V **obchodních a záručních podmínkách** jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti atd. Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.

Ve Svobodě nad Úpou
dne 1.7.2018

jménem výrobce

Miroslav Konečný
člen představenstva


